

Technisches Merkblatt

Ausgabe vom: Jan 11
Ersetzt Ausgabe vom: -

1K-Haftprimer HP-S Art.-Nr. 4S-HP-S

Das Kunststoffprimer-Spray "HP-S" ist ein Spezial-Haftvermittler für die anschließende Lackierung von Kunststoffteilen. Geeignet für Aussenspiegelgehäuse, Spoiler, Stossstangen, Kunststoffteile am Boden. Auch für Möbel aus Hartkunststoff einsetzbar. Profi Qualität.



Untergrund:

Haftvermittler für folgende Untergründe / Kunststoffe: ABS, EMT, EP-Laminat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich, PVC.



Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit Silikonentferner

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein

Besondere Eigenschaften:

Hervorragende Haftung, Schnell trocknend, Hoch elastisch
Silber lasierend, ermöglicht die Kontrolle der bereits lackierten Fläche

Farbton / Glanzgrad:

Transparent - Silber

Theoretische Ergiebigkeit: ca. 2.5m² / Spraydose (max. 20µm Trockenschichtstärke)

Vorbereitung:



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln
bis sich die Mischkugeln hören lassen.

Spritzgänge:



2-3 Spritzgänge in dünnen Schichten auftragen. Schichtstärke ca. 3-5µm
Der Sprühabstand sollte ca 20-30 cm betragen

Abluftzeit:



2-3 Min. zwischen den Spritzgängen

Arbeitsende:



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen,
dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten:



Staubtrocken:
Überlackierbar:

nach ca. 5-10 Min.
nach ca. 10 Min.

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung: Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 757 g/l VOC

Sicherheitsratschläge: siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.