

Fiche technique

Primaire d'accrochage HP-S

Edition du:

Jan 11

Remplace édition du:

-

Art.-N° 4S-HP-S

Le primaire d'accrochage en spray "HP-S" est un agent d'adhérence spécial pour toutes matières plastiques utilisées à l'extérieur. Il est particulièrement approprié aux rétroviseurs, aux pare-chocs et d'autres éléments en plastique de l'automobile. Utilisable aussi pour les meubles en matière plastique dure. Qualité professionnelle!



Supports:

Primaire d'accrochage pour matériaux suivants: ABS, EMT, EP-Laminé, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR dur, PUR souple, PVC.



Préparation des supports / nettoyage:

Nettoyer avec du diluant antisilicone

Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées

Caractéristiques:

Adhérence sure, séchage rapide, haute élasticité, peinture à 1 composant
Couleur "glacis", permettant le contrôle de la surface teintée

Couleur / brillance: transparent - argenté

Rendement théorique:

env. 2.5m² / bonbonne (max. 20µm d'épaisseur de la couche sèche)

Préparation:



Agiter vigoureusement la bonbonne jusqu'à ce que les billes de mélange se fassent entendre !

Application:



Appliquer 2-3 fois en couches minces. Epaisseur: env. 3-5µm
Distance de pulvérisation: env. 20-30cm

Temps de désolvatation:



Attendre env. 3-5 min. entre chaque passage d'application

Après utilisation:



Après l'utilisation, retournez le spray à l'envers et rincez la buse pour éviter que le produit ne sèche dans la tête de pulvérisation et bouche la sortie.

Temps de séchage:



hors poussière: après env. 5-10 min.
recouvrable: après env. 10 min.

Conditions de travail:

à partir de +10°C et jusqu'à 80% d'humidité relative de l'air

Stockage:

En emballage bien fermé, au frais et à l'abri de l'humidité: 2 ans.

Directives VOC:

Valeur limite CE pour le produit (cat. B/e): 840 g/l (2007)
Le contenu en solvants organiques de ce produit est moins de 757 g/l VOC

Consignes de sécurité:

voir fiche de sécurité

La fiche technique sert en tant qu'information. Les données répondent, selon nos connaissances, à la situation de la technique et sont basées sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits, mais elles sont fournies sans engagement ou garantie.