

## Peinture ESD en spray AstraStat type S, 2K PU, 400 ml, RAL 5014 bleu pigeon - Statech Systems EP1101005

Réf. article EP1101005

Fabricant Statech Systems

Peinture en spray polyuréthane bicomposant à dissipation permanente, bleu pigeon (RAL 5014), aérosol de 400 ml. Transforme les surfaces isolantes et à faible résistance en un revêtement ESD durable avec une résistance de surface inférieure à  $3,5 \times 10^7 \Omega$  selon IEC 61340-5-1.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse     | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Certification         | <b>IEC 61340-5-1</b>      |
| Couleur               | <b>Bleu clair</b>         |
| Détection de position | <b>Non</b>                |
| Poids                 | <b>0.5 kg</b>             |
| Unité de vente        | <b>1 Spraydose 400 ml</b> |
| Équipement ESD        | <b>ESD-Reiniger</b>       |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

AstraStat type S transforme les surfaces isolantes ou à faible résistance en une zone protégée ESD dissipative. La peinture polyuréthane bicomposant durcit en une couche résistante aux produits chimiques et durablement dissipative, pour étagères, tables et bacs dans la zone EPA.

### AVANTAGES

- Dissipation permanente avec résistance de surface inférieure à  $3,5 \times 10^7 \Omega$  selon IEC 61340-5-1
- Très bon pouvoir couvrant et surface résistante aux produits chimiques
- Buse à jet large pour une atomisation fine et une application régulière

### DONNÉES TECHNIQUES

- Type : peinture en spray polyuréthane bicomposant
- Couleur : RAL 5014, bleu pigeon
- Contenu : aérosol de 400 ml
- Résistance de surface : inférieure à  $3,5 \times 10^7 \Omega$
- Temps de mise en œuvre après activation : 5 heures

## APPLICATIONS

Convient au revêtement d'étagères de stockage, chariots, plateaux de table, bacs, supports de pièces et blocs tiroirs. Pour les plastiques tels que ABS, PA, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR et PVC, le primaire d'adhérence 4S-HP-S est nécessaire.

## NORMES ET CONFORMITÉ

- IEC 61340-5-1